

SEAL-TEC XPRESS

1-17

Ekspanderende vandstopmørtel på cementbasis

Materialebeskrivelse: SEAL-TEC XPRESS er en ekspanderende, vandtæt stopmørtel på cement-basis. Materialet ekspanderer under afbindingsprocessen og tætner vandgennembrudsstedet omgående og holdbart. Reparerede skadesteder forbliver tætte, såfremt ingen mekanisk beskadigelse forekommer.

SEAL-TEC XPRESS er krympfri under fugtige forhold, og angriber ikke jern.

Max. kornstørrelse 1,5 mm.

Anvendelsesområder: SEAL-TEC XPRESS anvendes til standsning af direkte vandgennembrud under tryk.

Produktet egner sig endvidere fremragende til:

tætning af rørgennemføringer og kabelføringer,

tætning af beskadigede regnvands- og kloakrør, også med udenforstående vandtryk,

tætning af ankerboringer.

Arbejdsbeskrivelse: SEAL-TEC XPRESS oprøres med rent vand til kitagtig konsistens, og indtrykkes ved afbindingens start i det mindst 2 cm dybt udhuggede vandgennembrudssted og fastholdes der under pres i ca. 1 minut.

Det anbefales, at man, udover den direkte tætning af bruddet, svummer de omkringliggende flader med 2 lag SEAL-TEC XPRESS eller OMBRAN ASP for at udelukke risikoen for fugtvandringer.

Afbindingstiden er ca. 1-2 minutter.

Under kolde perioder kan afbindingstiden accelereres ved anvendelse af lunkent vand.

Det anbefales at arbejde med hånden og at bære gummihandsker.

Rengøring: Værktøj etc. Rengøres umiddelbart efter brug med vand. Udhærdet SEAL-TEC XPRESS kan kun fjernes mekanisk.

Forbrug: Ca. 2 kg SEAL-TEC XPRESS pr. volumenskade + 300 gr. vand.

NB. Ved filtsning må ikke anvendes vand. I stedet benyttes ELS A komponent (væskedelen).

Holdbarhed /opbevaring:	Uåbnet i 12 måneder ved tør opbevaring i original emballage.
Emballage:	Plastspand á 15 kg.
Sikkerhed:	Malkode 00-4

TEKNISKE DATA

Farve:	Cementgrå	
Trykstyrke:	28 dage	90 N/mm ²
Bøjningstrækstyrke:	28 dage	9 N/mm ²
Forarbejdningstid:	1-2 minutter	
Blandevæske:	Rent vand ca. 150 gr. pr. kg SEAL-TEC XPRESS.	