

**TAPECRETE P 111 mørtelmix****1-6**

- Materialebeskrivelse:** TAPECRETE P 111 mørtelmix er en 100 % ren akryldispersionsvæske beregnet til iblanding i de forskellige typer af TAPECRETE tørmørtler.
- TAPECRETE P 111 mørtelmix forbedrer vedhæftningen, reducerer tendensen til revnedannelser, forøger slidstyrken og giver mørtlerne eller betonerne stor modstandsdygtighed mod frost, clorider, CO<sub>2</sub> og kemiske påvirkninger.
- Anvendelsesområder:** TAPECRETE P 111 mørtelmix anvendes som blandevæske for TAPECRETE Svumme- & Tyndpudsmørtel, TAPECRETE TM fin, TAPECRETE TM grov samt TAPECRETE Kosmetik.
- Arbejdsbeskrivelse:** Se datablade for TAPECRETE Svumme & Tyndpudsmørtel, TAPECRETE TM fin, TAPECRETE TM grov, TAPECRETE Kosmetik, TAPECRETE tyndlagsbelægning og TAPECRETE slidslagsbelægning.
- Forbrug:**
- |                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| TAPECRETE Svummemørtel                   | 6,0 liter pr. 25 kg sæk    |
| TAPECRETE Tyndpudsmørtel                 | 5,0 liter pr. 25 kg sæk    |
| TAPECRETE TM fin (håndudsat)             | 1,8-2,0 ltr. pr. 25 kg sæk |
| TAPECRETE TM grov (håndudsat)            | 1,8-2,0 ltr. pr. 25 kg sæk |
| TAPECRETE TM grov (støbn. i forskalling) | 2,5-3,5 ltr. pr. 25 kg sæk |
| TAPECRETE Kosmetik                       | 5,0-6,0 ltr. pr. 25 kg sæk |
- Rengøring:** TAPECRETE P 111 mørtelmix fjernes med vand umiddelbart efter spild på gulv el. lign, da udtørret mørtelmix vanskeligt lader sig fjerne uden at efterlade sig pletter.
- Emballage:** Leveres i 6 og 20 ltr. dunke og 200 ltr. tromler.
- Holdbarhed/opbevaring:** 12 måneder ved kølig men frostfri opbevaring i originalemballage.
- Sikkerhed:** Sikkerhedsregler 1993: 0-1.

**TEKNISKE DATA**

- Farve:** Hvid
- Basis:** 100 % ren akryldispersion.
- Massefylde:** 1,05 kg/L.
- Viskositet:** Ca. 5-10 m.Pa.s.