

## TAPECRETE FLISEMØRTEL

### TAPECRETE SVUMME & TYNDPUDS

2-1

- Materialebeskrivelse:** TAPECRETE Flisemørtel er en hurtighærdende kunststofforstærket cementbaseret pulverbaseret mørtel med stor vedhæftningsstyrke.
- Anvendelsesområder:** TAPECRETE Flisemørtel anvendes til opsætning og lægning af fliser, klinker, granit m.v. samt til opretning af ujævnheder og opbygning af fald. Der kan arbejdes i lagtykkelse fra 2-10 mm. TAPECRETE Flisemørtel kan benyttes både inden- og udendørs.
- Arbejdsbeskrivelse:**
- Forbehandling:** Før påføringen af TAPECRETE Flisemørtel rengøres overfladen til den fremstår sund og ren, fri for olie, fedt, snavs og løstsiddende partikler ved sandblæsning, højtryksspuling el.lign. egnet metode.
- Der forvandles efter behov før påføringen, således at overfladen fremstår matfugtig men stadigvæk svagt sugende uden klart vand, når påføringen påbegyndes.
- Blanding:** TAPECRETE P 111 hældes i et blandekar, hvorefter TAPECRETE tørstof tilsættes gradvist under langsom omrøring, indtil blandingen fremstår homogen uden klumper og farveslør med den ønskede konsistens. Der blandes i min. 5 minutter.
- Herefter henstår mørtlen i ca. 10 minutter, hvorefter blandingen eventuelt justeres med en anelse TAPECRETE mørtelmix under omrøring i ca. 1-2 minutter, indtil blandingen igen har opnået den ønskede konsistens.
- Underlag:** Alle typer af betonoverflader samt betonafretningslag med eller uden opvarmning.
- Påføring:** Oprøring foretages med ca. 3,5 ltr. P 111 pr. 25 kg pulver. Anvendelsestid efter oprøring er ca. 60 minutter. TAPECRETE Flisemørtel påføres underlaget med en tandspatel, først med den glatte side og trækkes derefter igennem med tandsiden. Fliserne presses på plads i den fugtige mørtel, normalt inden for 15 min.

### **BEMÆRK!!**

Der må ikke tilsættes ekstra P 111 til mørtel, som er begyndt at hærde. Vær opmærksom på, at temperatur på blandevæske og pulveret indvirker på afbindingstiden. Visse granityper og natursten kræver særlige forholdsregler. I tvivlstilfælde kontakt venligst vore konsulenter.

Forbrug:	Tandstørrelse:	pr. m <sup>2</sup> :
	6 x 6 mm	ca. 3,5 kg færdigblandet flisemørtel
	8 x 8 mm	ca. 5,0 kg -
	Til opretning/spartling	ca. 2,0 kg pr. mm lagtykkelse

Det er vigtigt, at tandspartlen altid holdes i korrekt vinkel (75-90°) under påføring af klæbematerialet, således at korrekt klæbelag opnås.

Emballage:	25 kg papirsæk med polyindlæg.
Holdbarhed/ opbevaring:	Holdbarheden er 6 måneder fra produktionsdagen ved korrekt lagring i uåbnet originalemballage, hævet fra gulvet samt lagret i tørre omgivelser.
Sikkerhed:	Sikkerhedsregler 1993: 0-4.
Rengøring:	Rester af TAPECRETE Flisemørtel på værktøj og fliser fjernes med vand inden afbinding, da udhærdet TAPECRETE Flisemørtel kun kan fjernes mekanisk. Cementbaserede mørtler hærdner under vand, så skyl derfor aldrig rester ud i kloaksystemet.

## TEKNISKE DATA

Farve:	Betongrå, lys betongrå og hvid
Arbejdstemperatur:	+5°C - +30°C.
Potlife ved 20°C:	Ca. 60 minutter.
Max. lagtykkelse uden krakelering:	>10 mm
Massefylde:	2,0 kg/ltr. (oprørt med P 111).
Fugning:	Gangbar/fugning efter ca. 3 timer afhængig af temperatur.
Belastbar:	Efter 1 døgn ved +20°C.
Fuldt belastbar:	Efter 3 døgn ved +20°C.
Trækstyrke, beton:	Ca. 2,5-3,0 MPa.